

## 測試報告

號碼：CT/2018/B0183

日期：2018/11/14

頁數：1 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市復興南路一段2號8樓之1



### 以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商：皇冠金屬工業股份有限公司  
樣品名稱：美國 Lifefactory 玻璃水瓶 (STR-350-OR)  
樣品型號：STR-350-OR  
樣品材質：NO. 1:玻璃, NO. 2:PP, NO. 3:矽膠, NO. 4:矽膠, NO. 5:矽膠  
生產或供應廠商：TLLC  
原產國：美國  
收件日期：2018/11/05  
測試期間：2018/10/31 TO 2018/11/09 AND 2018/11/02 TO 2018/11/13 AND 2018/11/05 TO 2018/11/14

=====  
測試需求：依據客戶指定，參考中華民國食品器具容器包裝衛生標準 (102.08.20部授食字第1021350146號令修正)進行測試，測試項目請參閱測試結果表格。

測試結果：請參閱下一頁。

\* 本報告部份測試結果係引用自報告CT/2018/A1568, CT/2018/A1570, CT/2018/B0153及CT/2018/B0169相同顏色材質/部位之測試結果 \*

  
Singh Hsiao, Supervisor  
Signed for and on behalf of  
SGS TAIWAN LTD.  
Chemical Laboratory - Taipei

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## 測試報告

號碼：CT/2018/B0183

日期：2018/11/14

頁數：2 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市復興南路一段2號8樓之1



### 測試結果

- 測試部位 No.1 : 透明玻璃瓶(與食物接觸面)(CT/2018/A1570 No.1)  
 測試部位 No.2 : 灰色塑膠(上蓋)(CT/2018/B0153 No.2)  
 測試部位 No.3 : 灰色矽膠圈(CT/2018/A1568 No.3)  
 測試部位 No.4 : 橘色矽膠(保護套)  
 測試部位 No.5 : 透明矽膠(吸管)(CT/2018/B0169 No.5)

測試項目	單位	測試方法	LOQ	結果					限值
				No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
鉛	ppm	依據食品器具、容器、包裝檢驗方法-聚丙烯(PP)塑膠類之檢驗(107年9月17日衛授食字第1071901787號公告),以ICP-AES分析.	5	---	n. d. (※2)	---	---	---	100
鎘	ppm		0.5	---	n. d. (※2)	---	---	---	100
鉛	ppm	依據食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(107年10月4日衛授食字第1071901983號公告),以ICP-AES分析.	5	---	---	n. d. (※)	n. d.	n. d. (※3)	100
鎘	ppm		0.5	---	---	n. d. (※)	n. d.	n. d. (※3)	100
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No.: 117-81-7) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm	依據食品器具、容器、包裝檢驗方法-塑膠類之檢驗(107年10月4日衛授食字第1071901983號公告),以氣相層析/質譜儀檢測.	0.05	---	n. d. (※2)	n. d. (※)	0.057	n. d. (※3)	1.5
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No.: 84-74-2) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.05	---	n. d. (※2)	n. d. (※)	n. d.	n. d. (※3)	0.3
鄰苯二甲酸丁苄甲酯 (BBP) (CAS No.: 85-68-7) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.05	---	n. d. (※2)	n. d. (※)	n. d.	n. d. (※3)	30
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No.: 26761-40-0; 68515-49-1) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.5	---	n. d. (※2)	n. d. (※)	n. d.	n. d. (※3)	9
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No.: 28553-12-0; 68515-48-0) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.5	---	n. d. (※2)	n. d. (※)	n. d.	n. d. (※3)	9
己二酸二(2-乙基己基)酯 (DEHA) (CAS No.: 103-23-1) (正庚烷, 25°C, 1小時)	ppm		0.05	---	n. d. (※2)	n. d. (※)	n. d.	n. d. (※3)	18

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發,此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽,凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者,請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責,此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意,此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容,皆為不合法,違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明,此報告結果僅對測試之樣品負責。

# 測試報告

號碼：CT/2018/B0183

日期：2018/11/14

頁數：3 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市復興南路一段2號8樓之1



測試項目	單位	測試方法	MDL	結果					限值
				No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) (CAS No. : 117-81-7)	%	依據CNS 15138-1 (民國101年) , 以氣相層析儀/質譜儀 (GC/MS)檢測.	0.003	---	n. d. (※2)	n. d. (※)	n. d.	n. d. (※3)	0.1
鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) (CAS No. : 84-74-2)	%		0.003	---	n. d. (※2)	n. d. (※)	n. d.	n. d. (※3)	0.1
鄰苯二甲酸丁苯甲酯 (BBP) (CAS No. : 85-68-7)	%		0.003	---	n. d. (※2)	n. d. (※)	n. d.	n. d. (※3)	0.1
鄰苯二甲酸二正辛酯 (DNOP) (CAS No. : 117-84-0)	%		0.003	---	n. d. (※2)	n. d. (※)	n. d.	n. d. (※3)	0.1
鄰苯二甲酸二異壬酯 (DINP) (CAS No. : 28553-12-0; 68515-48-0)	%		0.01	---	n. d. (※2)	n. d. (※)	n. d.	n. d. (※3)	0.1
鄰苯二甲酸二甲酯 (DMP) (CAS No. : 131-11-3)	%		0.003	---	n. d. (※2)	n. d. (※)	n. d.	n. d. (※3)	0.1
鄰苯二甲酸二異癸酯 (DIDP) (CAS No. : 26761-40-0; 68515-49-1)	%		0.01	---	n. d. (※2)	n. d. (※)	n. d.	n. d. (※3)	0.1
鄰苯二甲酸二乙酯 (DEP) (CAS No. : 84-66-2)	%		0.003	---	n. d. (※2)	n. d. (※)	n. d.	n. d. (※3)	0.1

測試項目	單位	測試方法	LOQ	結果					限值
				No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
鉛	ppm	依據食品器具、容器、包裝檢驗方法-玻璃、陶瓷器、施瑤瑯之檢驗(MOHWU0009.03, 105年8月4日部授食字第1051901371號公告), 以感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP-AES)分析.	0.05	n. d. (※1)	---	---	---	---	5
鎘	ppm		0.01	n. d. (※1)	---	---	---	---	0.5
4%醋酸用量 (ml)			344 (※1)	---	---	---	---	-	

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## 測試報告

號碼：CT/2018/B0183

日期：2018/11/14

頁數：4 of 6

皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市復興南路一段2號8樓之1



### 備註：

1. 0.1wt% = 1000ppm
2. LOQ = 定量極限；MDL = 方法偵測極限值；
3. n. d. = Not Detected (未檢出) = 小於 LOQ / MDL
4. "-" = Not Regulated / 無規格值
5. "---" = Not Conducted / 未測項目
6. 此用途為自主品管報告。
7. 測試報告僅就委託者之委託事項提供測試結果，不對產品合法性做判斷。
8. (※)：參考CT/2018/A1568.
9. (※1)：參考CT/2018/A1570.
10. (※2)：參考CT/2018/B0153.
11. (※3)：參考CT/2018/B0169.

皇冠金屬工業股份有限公司  
 台北市復興南路一段2號8樓之1



\* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。\*

### CT/2018/B0183



### CT/2018/B0183 NO.1



### CT/2018/B0183 NO.2



### CT/2018/B0183 NO.3



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。


皇冠金屬工業股份有限公司  
台北市復興南路一段2號8樓之1



### CT/2018/B0183 NO.4



### CT/2018/B0183 NO.5



\*\* 報告結尾 \*\*

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。